

-2- \* -

C01B33/141D2

⑪ Numéro de publication:

0 368 722  
A1

⑫

# DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

⑲ Numéro de dépôt: 89402998.2

⑤ Int. Cl. C01B 33/141, D21H 19/36

⑳ Date de dépôt: 31.10.89

㉑ Priorité: 08.11.88 FR 8814565

㉒ Date de publication de la demande:  
16.05.90 Bulletin 90/20

㉓ Etats contractants désignés:  
AT BE CH DE ES FR GB GR IT LI LU NL SE

㉔ Demandeur: RHONE-POULENC CHIMIE  
25, quai Paul Doumer  
F-92408 Courbevoie Cédex(FR)

㉕ Inventeur: Dromard, Adrien  
24, rue du Commandant Faurax  
F-69006 Lyon(FR)  
Inventeur: Richard, Claude  
6, rue Ozanam  
F-69001 Lyon(FR)

## Amended edition of

- ☒ titre  
☐ title page  
☐ page(s)

☒ (of) patent application .368.722. A-1  
dat. ㉖ .16.5.90...  
☐ (of) patent specification .....  
dat. ㉗ .....

The amendment refers to: Incomplete description  
and claims missing

㉘ L'invention concerne une suspension aqueuse  
stable et pompable de silice.

Cette suspension se caractérise en ce qu'elle  
comprend :

- une silice de précipitation,
- une biogomme,
- un tensio-actif cationique choisi dans le groupe des  
composés d'ammonium quaternaire et des compo-  
sés de sulfonium ou de phosphonium.

Cette suspension peut être utilisée plus parti-  
culièrement dans la papeterie.

EP 0 368 722 A1

## SUSPENSION AQUEUSE STABLE DE SILICE DE PRECIPITATION

La présente invention concerne la préparation de suspensions aqueuses stables de silice de précipitation ainsi que leur utilisation dans l'industrie papetière.

Les suspensions ou bouillies aqueuses de silices sont utilisées dans plusieurs domaines notamment dans l'industrie papetière pour le couchage du papier.

Or, ces suspensions ont tendance à sédimenter ou à gélifier ce qui les rend difficilement transportables ou stockables. On observe en effet très souvent à l'issue du transport ou après une plus ou moins longue période de stockage la formation d'un gel ou le dépôt d'une couche dure de pigment surmontée d'une bouillie plus fluide mais pauvre en matière sèche. De plus il est souvent impossible de remettre la silice en suspension ou d'obtenir une bouillie présentant une viscosité suffisamment faible pour être pompable et donc utilisable industriellement. Il y a donc là un problème certain et qui se pose d'autant plus que l'on cherche à obtenir des suspensions à teneur en matière sèche élevée.

On connaît d'après les demandes de brevet français 2414387 et européen 194116 des procédés de stabilisation de bouillies de silice utilisant de la gomme xanthane ou un ammonium quaternaire. Toutefois, ces demandes concernent essentiellement des bouillies de gel de silice, les suspensions à base de silice précipitées stabilisées par ces procédés ne dépassent pas une concentration de l'ordre de 10 %.

L'objet principal de l'invention est donc une suspension de silice qui soit stable, non gélifiante, pompable et dispersible après plusieurs jours de stockage, tout en étant concentrée.

Dans ce but, la suspension aqueuse stable de silice selon l'invention est caractérisée en ce qu'elle comprend une silice de précipitation, une biogomme, un tensio-actif cationique choisi dans le groupe des composés d'ammonium quaternaire et des composés sulfonium ou phosphonium.

On a pu constater qu'après une longue période de stockage allant de plusieurs jours à plusieurs mois, les suspensions de l'invention ne sédimentaient pas ou peu et en tout cas conservaient une viscosité convenable.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention seront mieux compris à la lecture de la description et des exemples concrets mais non limitatifs qui vont suivre.

La suspension selon l'invention est à base essentiellement d'une silice de précipitation. On entend par là toute silice obtenue par réaction d'un silicate avec un acide. Le mode de préparation de

la silice peut être quelconque (addition d'acide sur un pied de cuve de silicate, addition simultanée totale ou partielle d'acide et de silicate sur un pied de cuve d'eau ou de solution de silicate, etc...) et il sera choisi en fonction du type de silice que l'on souhaite obtenir et donc de l'application que l'on désire faire de la suspension. On distingue les silices de précipitation, qui constituent les suspensions de l'invention, des gels selon les critères habituels et connus à savoir notamment que les silices de précipitation présentent une distribution des pores très dispersée par suite d'une structure discontinue, les gels ayant au contraire une structure tridimensionnelle continue. Les silices de précipitation sont précipitées généralement à un pH autour du pH neutre ou à pH basique, les gels étant eux obtenus à un pH habituellement acide ou très acide.

A titre d'exemple on peut utiliser dans le cadre de la présente invention des silices ayant, une fois séchées, une surface BET selon la norme NFX 11-622 (3.3) généralement d'au plus à 400 m<sup>2</sup>/g et de préférence comprise entre 20 et 400 m<sup>2</sup>/g et plus particulièrement entre 50 et 250 m<sup>2</sup>/g. Les silices peuvent aussi présenter des prises d'huile, selon la norme NFT 30-022 (mars 53) en mettant en oeuvre le dioctyl phtalate, pouvant varier entre 50 et 400 cm<sup>3</sup>/100 g.

La suspension de silice de l'invention peut être obtenue par mise en suspension dans l'eau d'une silice préalablement préparée et éventuellement séchée.

Il est aussi possible selon une variante particulière de l'invention de partir d'une suspension de silice constituée du gâteau de filtration issu de la réaction de précipitation.

En d'autres termes, on réalise la précipitation de la silice, on filtre le milieu réactionnel et on obtient un gâteau de filtration qui est lavé si nécessaire. Ce gâteau est ensuite délité et il forme ainsi une suspension.

Ces suspensions peuvent être stabilisées selon l'invention par le système qui va être décrit ci-dessous.

Ce système est à base tout d'abord d'une biogomme. Les biogommes sont des polysaccharides de poids moléculaire élevé, généralement supérieur à un million, obtenus par fermentation d'un hydrate de carbone sous l'action d'un microorganisme.

Comme biogommes pouvant être utilisées dans la suspension faisant l'objet de la présente invention, on peut citer celles obtenues par fermentation sous l'action de bactéries ou de champignons appartenant au genre Xanthomonas telles


que *Xanthomonas begoniae*, *Xanthomonas campestris*, *Xanthomonas carotae*, *Xanthomonas hederae*, *Xanthomonas incanae*, *Xanthomonas malvacearum*, *Xanthomonas papavericola*, *Xanthomonas phaseoli*, *Xanthomonas pisi*, *Xanthomonas vasculorum*, *Xanthomonas vesicatoria*, *Xanthomonas vitians*, *Xanthomonas pelargonii* ; au genre *Arthrobacter* et plus particulièrement les espèces *Arthrobacter stabilis*, *Arthrobacter viscosus* ; au genre *Erwinia* ; au genre *Azobacter* et plus particulièrement l'espèce *Azobacter indicus* ; au genre *Agrobacter* et plus particulièrement les espèces *Agrobacterium radiobacter*, *Agrobacterium rhizogènes*, *Agrobacter tumefaciens* ; au genre *Alcaligènes* et plus particulièrement l'espèce *Alcaligènes faecalis* ; au genre *Rhizobium* ; au genre *Sclerotium* et plus particulièrement les espèces *Sclerotium rolfsii* et *Sclerotium glucanicum* ; au genre *Corticium* ; au genre *Sclerotinia* ; au genre *Stromatinia*.

Comme biogomme pouvant être obtenue par fermentation par les microorganismes décrits ci-dessus, on utilise tout particulièrement la gomme obtenue par fermentation des bactéries du genre *Xanthomonas*.

Bien entendu, on ne sortirait pas du cadre de la présente invention en utilisant comme stabilisant un mélange de biogommes.


Le système stabilisant de l'invention comprend en outre un tensio-actif cationique choisi dans le groupe des composés d'ammonium quaternaire et des composés phosphonium et sulfonium.

Les composés d'ammonium quaternaire pourront notamment être choisis dans ceux de formules (1) :



dans laquelle X est un anion et R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub>, R<sub>3</sub>, R<sub>4</sub> peuvent être des radicaux alkyle, alkenyle, alkyle-oxy, alkyle-phényle, aryle, de préférence au moins un des radicaux précités ayant un nombre d'atomes de carbone égal ou supérieur à 6.


On peut utiliser aussi les composés d'ammonium quaternaire hétérocyclique, c'est-à-dire ceux dans lesquels l'atome d'azote fait partie d'un hétérocycle, cet hétérocycle pouvant être saturé ou non. A titre d'exemple, on peut citer ceux de formule :



dans laquelle X est un anion, R<sub>5</sub> un radical alkyle avec de préférence un nombre d'atomes de carbone supérieur à 7, l'hétérocycle pouvant être substitué.

On utilise plus particulièrement comme composés d'ammonium quaternaire les halogénures (notamment chlorure ou bromure), sulfate ou acétate d'ammonium.

On peut utiliser tout particulièrement les composés de formule :



ou X = Cl ou Br et R<sub>5</sub> est un radical alkyle ayant au moins 8 atomes de carbone tels que par exemple le bromure de cetyl-triméthyl ammonium (CTAB), le bromure de dodecyl-triméthyl ammonium, le chlorure d'hexadecyl-triméthyl ammonium.

Parmi les composés hétérocycliques, on peut mentionner le chlorure ou bromure de cetyl pyridinium.

Par ailleurs, il est possible dans le cadre de la présente invention d'utiliser un système stabilisant comprenant en outre de l'aluminium ou un composé de l'aluminium. Selon un mode de réalisation particulier de l'invention, l'aluminium est utilisé sous forme d'aluminate de sodium ou de sulfate d'aluminium. Toutefois, on peut également, sans sortir du cadre de la présente invention, faire appel à tout composé de l'aluminium remplissant la même fonction sans altérer les propriétés de la silice tel que par exemple les chlorure, acétate, phosphate, nitrate d'aluminium, les aluminates alcalins et alcalino-terreux.

L'aluminium ou le composé d'aluminium peut être introduit lors de la préparation même de la silice c'est-à-dire pendant la précipitation ou postérieurement. Toutefois, il est préférable de l'apporter soit sur le gâteau de filtration précité soit au moment du délitage de celui-ci.

La présence d'aluminium ou d'un composé d'aluminium permet d'obtenir des suspensions de viscosité plus faible.

Enfin, il est avantageux d'utiliser en combinaison avec les éléments précités du système stabilisant un agent antibactérien du type formaldéhyde, glutaraldéhyde, benzoate de sodium azoture de sodium par exemple.

La quantité de biogomme est généralement comprise entre 0,05 et 1 % et plus particulièrement entre 0,1 et 0,5 % en poids par rapport à la silice anhydre. Pour le tensio-actif cationique cette quantité varie en principe entre 0,05 et 0,5 %.

En cas d'utilisation d'aluminium ou d'un compo-

sé d'aluminium la teneur en aluminium exprimée en aluminium rapportée à la quantité de silice anhydre est généralement comprise entre 500 à 10000 p.p.m. et plus particulièrement de 1000 à 6000 p.p.m.

Par ailleurs, selon un autre mode de réalisation particulier de l'invention, on fait subir à la silice de la suspension un broyage. On broie la silice pour obtenir essentiellement un produit plus fin ayant une répartition granulométrique plus resserrée.

Le broyage est conduit de manière à obtenir par exemple une silice présentant un diamètre médian de particules compris entre 0.5 et 15  $\mu\text{m}$ , plus particulièrement entre 1 et 5  $\mu\text{m}$  (détermination au compteur Coulter).

On a constaté que le broyage permet d'augmenter la stabilité dans le temps de la bouillie.

Le mode de préparation de la suspension n'est pas critique. Généralement, on mélange dans un bac la silice en suspension au tensio-actif cationique et éventuellement à l'aluminium ou au composé de celui-ci. Puis dans un deuxième temps on ajoute la biogomme. Enfin le cas échéant on passe le mélange ainsi obtenu dans un broyeur.

Le pH final de la suspension ne semble pas critique. En pratique, il est compris entre 5.5 et 8.5.

Le taux de matière sèche est généralement d'au moins 15 % de préférence supérieur à 25 %. Selon l'invention, on peut obtenir en pratique des suspensions à au moins 35 % de silice.

Les suspensions stables obtenues de la manière qui vient d'être décrite peuvent être avantageusement utilisées dans les industries du papier et du carton comme par exemple le couchage pour la préparation de papiers spéciaux, le jet d'encre, le transfert thermique et la préparation du papier de bas grammage.

Bien entendu, les suspensions de l'invention conviennent pour toutes les applications connues de ce type de produits comme par exemple en tant que compositions de polissage, adjuvants pour béton et matériaux de constructions, adjuvants pour peintures, encres, colles, vernis, etc...

Des exemples concrets vont maintenant être donnés.

#### EXEMPLE 1

On part d'une silice de précipitation pulvérulente présentant une surface BET de 250  $\text{m}^2/\text{g}$ , une prise d'huile DOP de 130  $\text{cm}^3/100\text{g}$  et une perte au feu de 11 % à 900° C.

90 g de cette silice sont dispersés dans 142 g d'eau. On ajoute à la dispersion 5 g de CTAB à 2.5 % puis 10 g de RHODOPOL 50 MC à 2 %. La suspension présente un taux de matière sèche de 34 % et un pH de 7.2. Le diamètre moyen des

particules en suspension est de 20  $\mu\text{m}$ .

Au bout de 6 mois de stockage, le volume sédimentaire (volume de solide/volume total) est nul. La viscosité mesurée au viscosimètre RHEOMAT 115 à 1 000  $\text{s}^{-1}$  est de 130 m.Pa.s.

#### EXEMPLE 2

On utilise une silice ayant les mêmes caractéristiques que celles de l'exemple 1 mais sous forme d'un gâteau de filtration, issu directement de la réaction de précipitation. D'autre part, lors de la préparation de cette silice, de l'aluminium a été introduit sous forme d'aluminate de sodium durant la précipitation dans une quantité de 5 000 p.p.m. exprimée en aluminium par rapport à la silice anhydre.

A 6 000 g de ce gâteau lavé, à 37 % de  $\text{SiO}_2$ , on ajoute dans un déliiteur 117g de CTAB à 2.5 %. Après 15 minutes d'agitation, on ajoute enfin 234 g de RHODOPOL 50 MC à 2 %.

Le mélange repris par une pompe est broyé au moyen d'un appareil DYNO de façon à obtenir la granulométrie désirée.

On obtient ainsi une bouillie de pH 6.8 comprenant 36 % de silice sous forme de particules de diamètre médian déterminé au compteur Coulter de 2.9  $\mu\text{m}$ .

Après 60 jours, le volume sédimentaire est nul. La viscosité est de 480 m.Pa.s. mesurée au viscosimètre RHEOMAT 115 à 1 000  $\text{s}^{-1}$ . La suspension est fluide et pompable.

#### EXEMPLE 3 COMPARATIF

On part d'un gâteau de filtration d'une silice, qui une fois séchée présenterait une surface BET de 100  $\text{m}^2/\text{g}$ , une prise d'huile DOP de 120  $\text{ml}/100\text{g}$ , d'une perte au feu de 10 % à 900° C.

On délite 227 g (100 g de  $\text{SiO}_2$ ) de ce gâteau auquel on a additionné 48 g d'eau dans un ULTRA-TURAX, puis on y ajoute 10 g de RHODOPOL 50 MC à 2 %. On obtient une bouillie de pH 7.5 à teneur en silice de 35 %.

Au bout de 8 jours, on observe la formation d'un sédiment dur. Le volume sédimentaire est de 80 %.

#### EXEMPLE 4 COMPARATIF

On part du même gâteau de silice que celui de l'exemple 3.

On délite 253 g du gâteau (100 g de  $\text{SiO}_2$ ) dans un ULTRA-TURAX et on y ajoute 10 g d'eau et 8 g d'une solution de CTAB à 2.5 %. L'agitation

est maintenue jusqu'à homogénéisation totale. On obtient une suspension de pH 6,8 à teneur en silice de 37 %.

Après un mois, le mélange présente une viscosité très élevée de 2 200 m.Pa.s mesurée au viscosimètre RHEOMAT 115 à 1 000 s<sup>-1</sup>, qui le rend non pompable.

Bien entendu, l'invention n'est nullement limitée aux modes de réalisation décrits qui n'ont été donnés qu'à titre d'exemples. En particulier, elle comprend tous les moyens constituant des équivalents techniques des moyens décrits ainsi que leurs combinaisons si celles-ci sont mises en oeuvre dans le cadre de la protection comme revendiquée.

## Revendications

1. Suspension aqueuse stable de silice caractérisée en ce qu'elle comprend :

- une silice de précipitation,
- une biogomme,
- un tensio-actif cationique choisi dans le groupe des composés d'ammonium quaternaire et des composés de sulfonium ou de phosphonium.

2. Suspension selon la revendication 1, caractérisée en ce que la silice est constituée par un gâteau de filtration issu de la réaction de précipitation et délitée.

3. Suspension selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce qu'elle comprend une biogomme qui a été obtenue par fermentation d'hydrate de carbone par des bactéries ou des champignons appartenant aux genres Xanthomonas, Arthrobacter, Azotobacter, Agrobacter, Alcaligènes, Erwinia, Rhizobium, Corticium, Sclerotinia, Stromatinia ou Sclerotium.

4. Suspension selon la revendication 3 caractérisée en ce qu'elle comprend une gomme xanthane.

5. Suspension selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle comprend comme composé d'ammonium quaternaire un halogénure, un sulfate ou un acétate d'ammonium.

6. Suspension selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle comprend un composé d'ammonium quaternaire hétérocyclique.

7. Suspension selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle comprend comme composé d'ammonium quaternaire un composé de formule  $RN(CH_3)_3^+$ ,  $X^-$  dans laquelle X est le chlore ou le brome et R un radical alkyl ayant au moins 8 atomes de carbone.

8. Suspension selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle comprend en outre de l'aluminium ou un composé de l'alumi-

nium.

9. Utilisation des suspensions selon l'une des revendications précédentes dans la fabrication des papiers et cartons.

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**



Office européen  
des brevets

EP 0 368 722 A1

# RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numero de la demande

EP 89 40 2998

| DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| Categorie   | Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes                                   | Revendication concernée   | CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int. Cl.5)       |
| D, Y  | FR-A-2 414 387 (W.R. GRACE & CO.)<br>* Revendication 1; page 2, ligne 37;<br>page 4, dernier alinéa *             | 1   | C 01 B 33/141<br>D 21 H 19/36              |
| A   | ---   | 3, 4  |  |
| D, Y  | EP-A-0 194 116 (UNILEVER PLC et al.)<br>* Revendication 1; page 3, ligne 15;<br>exemple 3; page 3, lignes 25-29 * | 1   |  |
| A   | -----   | 5-7   |  |
|   |   |   | DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl.5) |
|   |   |   | C 01 B<br>C 09 D<br>C 09 K<br>D 21 H       |
| Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications  |   |   |  |
| Lieu de la recherche<br>LA HAYE   |   | Date d'achèvement de la recherche<br>15-12-1989   | Examineur<br>BREBION J.CH.                 |
| CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES   |   |   |  |
| X : particulièrement pertinent à lui seul<br>Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie<br>A : arrière-plan technologique<br>O : divulgation non-écrite<br>P : document interculture |   | T : théorie ou principe à la base de l'invention<br>E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date<br>D : cite dans la demande<br>L : cite pour d'autres raisons<br>& : membre de la même famille, document correspondant |  |

EP 0 368 722 A1 (P0401)



**THIS PAGE BLANK (USPTO)**